



Mezclas para Soldar



En los procesos de soldadura que emplean gases de protección el contar con una mezcla que tenga la pureza y proporción adecuada es fundamental para ahorrar costos y lograr la calidad deseada. En AOC México manejamos una amplia gama de gases inertes con los cuales creamos diferentes mezclas, mismas que son elaboradas bajo el estándar de la norma europea ISO14175 para garantizar que usted cuente con un producto 100% confiable que le ayudará a eficientar sus procesos de soldadura.



Purity Plus™
Gases Especiales

Mezclas para Soldar



Mezcla	Conforme a ISO 14175	Composición %					Válvula	Aplicación
		Ar	CO ₂	He	H ₂	O ₂		
WM 5C	I3 - ArC - 95/5	95	5				CGA-580	Acero al carbón y acero inoxidable
WM 8C	M20 - ArC - 92/8	92	8				CGA-580	Acero al carbón y acero inoxidable
WM 10C	M20 - ArC - 90/10	90	10				CGA-580	Acero al carbón
WM 20C	M21 - ArC - 80/20	80	20				CGA-580	Acero al carbón
WM 25C	M21 - ArC - 75/25	75	25				CGA-580	Acero al carbón
WM PLUS 20	M24 - ArCO - 86/12/2	86	12			2	CGA-580	Acero al carbón, acero inoxidable
WM PLUS 50	M25 - ArCO - 85/10/5	85	10			5	CGA-580	Acero al carbón, acero inoxidable
WM Plus 80	Z - ArHeC - 84/8/8	84		8		8	CGA-580	Acero inoxidable
WM 25A	I3 - HeAr - 75/25	25		75			CGA-580	Aluminio, Magnesio y aleaciones de cobre
WM 30A	I3 - HeAr - 70/30	30		70			CGA-580	Cobre, aluminio, y sus aleaciones, acero inoxidable
WM PLUS 93A	M24 - ArCO - 93/5/2	93	5			2	CGA-580	Acero al carbón, acero inoxidable y aceros de bajas aleaciones
WM PLUS 95A	M14 - ArCO - 95/3/2	95	3			2	CGA-580	Acero al carbón, acero inoxidable y aceros de bajas aleaciones
WM 5He	I3 - ArHe - 95/5	95		5			CGA-580	Acero inoxidable, materiales no ferrosos, aluminio, acero inoxidable
WM 10He	I3 - ArHe - 90/10	90		10			CGA-580	Aleaciones altas en níquel, no ferrosos inoxidables y bajas aleaciones de acero, aluminio y acero inoxidable
WM 30He	I3 - ArHe - 70/30	70		30			CGA-580	Aluminio, cobre y acero inoxidable
WM 50He	I3 - ArHe - 50/50	50		50			CGA-580	Aluminio, cobre y acero inoxidable
WM PLUS 7.5He	Z - ArHeC - 90/7.5/2.5	90	2.5	7.5			CGA-580	Acero inoxidable y materiales no ferrosos
WM PLUS 90He	Z - HeArC - 90/7.5/2.5	7.5	2.5	90			CGA-580	Acero inoxidable y materiales no ferrosos
WM 20	M13 - ArO - 98/2	98				2	CGA-580	Acero al carbón, acero inoxidable y aceros de bajas aleaciones
WM 50	M22 - ArO - 95/5	95				5	CGA-580	Acero al carbón, inoxidables bajas aleaciones
WM 2H	R1 - ArH - 98/2	98				2	CGA-350	Aceros inoxidables y níquel
WM 5H	R1 - ArH - 95/5	95				5	CGA-350	Aceros inoxidables

SUCURSALES

- | | | | | |
|--|---|---|--|--|
| <p>SUC. SALTILLO
Bvd. Juárez López Zedillo # 2942
Cd. La Unión
Saltillo, Coahuila
C.P. 25240
Tel. (664) 4196797
saltillo@aac.com.mx</p> | <p>SUC. ACAPULCO
Carretera a Puerto de la Amistad # 190
Ciudad Acapulco
Cd. Acapulco, Guerrero
C.P. 36230
Tel. (777) 7711954
acapulco@aac.com.mx</p> | <p>SUC. AMATEPEC
Av. División # 2518
Col. San Jorge
Morelos, A.L.
C.P. 64330
Tel. (45) 6647342
amatepec@aac.com.mx</p> | <p>SUC. AVANZADO
Calle Lomas # 101 eq. (Ar. H. San Martín)
Ciudad Juárez
Municipio, Tamaulipas
C.P. 87400
Tel. (844) 749026
avanzado@aac.com.mx</p> | <p>SUC. BUENAVISTA
Bvd. Francisco Villa # 1014-B
Morelos, Dgo.
C.P. 34205
Tel. (674) 8948429
buenvista@aac.com.mx</p> |
| <p>SUC. TORREÓN
Calle 36 # 430
Col. Nueva Torreon
Torreón, Coahuila
C.P. 27060
Tel. (374) 7126911 y 7126141
torreon@aac.com.mx</p> | <p>SUC. SAN NICOLÁS DE LOS GARZA
Av. López Mateos # 201
Col. La Granga
San Nicolás de los Garza, N.L.
C.P. 66490
Tel. (81) 86477427
snl@aac.com.mx</p> | <p>SUC. REYESA
Bvd. José Ma. Morelos # 400
Col. Pista La Laguna
Reyesa, Tamaulipas
C.P. 88750
Tel. (899) 9243190
reyesa@aac.com.mx</p> | <p>SUC. CHIHUAHUA
Av. Tecnológica # 3302
Zona Industrial Frontera de las
Onduladas, Chih.
C.P. 31150
Carretera, Cda. Av. Agustín Maza
Tel. (614) 4141625 y 4140967
chihuahua@aac.com.mx</p> | <p>SUC. PARRAL
Av. Niños Héroes S/N KM 1 + 295
Colonia Valle Verde
Industria del Parral, Chihuahua
C.P. 31405
Tel. (627) 5273303
parral@aac.com.mx</p> |
| <p>SUC. MONCLOVA
Av. Industrial # 1000
Col. Nueva Miravalle
Monclova, Coahuila
C.P. 25750
Tel. (366) 6115472
monclova@aac.com.mx</p> | <p>SUC. GUADALUPE
Carretera a Reynosa Km. 30,
1923-A Ote.
Colonia Crispín Trejino
Guadalupe, N.L.
C.P. 67190
Tel. (81) 86477427
guadalupe@aac.com.mx</p> | <p>SUC. TAMPACO
Calle Benito Juárez # 714, eq. 100
Comodoro
Col. Nuevo Progreso
Tampico, Tamaulipas
C.P. 89318
Tel. (833) 2262512 y 2262123
tampico@aac.com.mx</p> | <p>CD. CUAHTEMOC
Calle Eje Central a Sierra, Botiga # 4
Col. Barro La Pesa
Cd. Cuahatemoc, Chihuahua
C.P. 31510
Tel. (625) 716-8140
cuahatemoc@aac.com.mx</p> | <p>SUC. HERMOSILLO
Bvd. Antonio Quiroga # 85-A
Eje. Salermos Campesino
Col. Nuevo Salermos
Hermosillo, Sonora
C.P. 83755
Tel. (642) 2670017
hermosillo@aac.com.mx</p> |

01-800-7770AOC • www.aoc.com.mx • servicioclientes@aac.com.mx



AOC Mex



@AOC_MEX



+52 1 81 1538 8328